

LASTEN

termofix 6H-NT

Auszugswerte in verschiedenen Baustoffen.

Verankerungsgrund	Stärke d [mm]	empfohlene Gebrauchslast Werte aus internen Lastversuchen mit Sicherheitsfaktor 3, Einschraubtiefe 30 mm [kN]
OSB-Platte	16	0,40
Spanplatte FP (Flachpressplatte)	16	0,30
3-Schichtplatte	19	0,50
Holzbalken	60	0,60 (bei h_v 40 = 1,0 kN)
Gipsfaserplatte	12,5	0,15
MDF-Platte	19	0,50